



CHRYSO® Dem Elio M30 - DMR

Agent de Démoulage Différé Recyclé

CHRYSO® Dem Elio M30 - DMR est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi dont les caractéristiques physiques permettent un décoffrage facile des bétons après prise. Ses composants favorisent l'obtention d'aspects de surface prêts à peindre.

CHRYSO® Dem Elio M30 - DMR crée à la surface du coffrage un film anti-adhérent qui favorise la séparation du béton et du moule après la prise du béton.

CHRYSO® Dem Elio M30 - DMR présente une grande affinité vis-à-vis des surfaces métalliques. Il sera en particulier le produit de choix pour les batteries, banches et coffrages verticaux.

Informations indicatives

- Nature : liquide
- Couleur : Brun
- Densité : < 1,000
- Point éclair : >100 °C
- Viscosité cinématique à 40° C : 10,5 mm²/s (cSt) ± 3,0 mm²/s (cSt)
- Durée de vie : 24 mois

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		▲△
HYGIÈNE		▲△△△
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	COV	△△△
	BIODÉGRADABILITÉ	△△△
▲ Critère favorable △ Critère défavorable		

Domaines d'application

- Bétons banchés
- Préfabrication lourde
- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage

Précautions

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Mode d'emploi

Consommation : moule métallique : 50m²/l, coffrage bois : 30 m²/l

Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

FDS disponible sur www.chryso.com



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe «Application» de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com.

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

