

# Procédé CHRYSO® Texture Top

Solution de rénovation décorative millimétrique

## DESCRIPTIF

**CHRYSO® Texture Top** est un enduit de recouvrement millimétrique (2 à 3 mm), coloré et texturé, simple et durable pour décorer des sols neufs et rénover des sols vieillissants.

Le procédé **CHRYSO® Texture Top** regroupe 5 produits.

Plusieurs applications et finitions colorées de l'enduit sont possibles : lissée, talochée, papillonnée, balayée, grésée, projetée, tramée.

## BÉNÉFICES

- Très simple d'utilisation et d'application pour la rénovation des sols en béton
- Excellente durabilité dans le temps
- Faible épaisseur (2 mm à 3 mm)
- Grande diversité de motifs, de couleurs et de finitions
- Résultat uniforme
- Texturé, balayé, écrasé
- Propriétés anti-dérapantes (suivant finitions)
- Possibilité de teintes et de motifs sur-mesure
- Fort rendement m<sup>2</sup>/jour

## COLORIS

Selon le nuancier :

Charbon	Acier	Basalte	Zinc	Pewter	Chocolat
Mocaccino	Capuccino	Mapplewood	Corail	Rouge briques	Prune
Desert tan	Terre cuite	Tabac	Pêche	Sun Buff	Bourgogne
Champagne	Blanc cendré				

## DOMAINES D'APPLICATION

- Usage intérieur & extérieur, en rénovation
  - Recouvrement de sol en béton basique, chape fluide ciment, carrelage\*, ragréage\*
  - Aménagements urbains : voies d'accès, esplanade, trottoirs, parc à thèmes...
  - Résidentiel : allées et jardins, terrasses, plages de piscine, escaliers etc.
- \*en intérieur*

## Performances :

- Usure BCA AR 0.5
- Flexion F2
- Compression C7
- Arrachement 3Mpa
- Gel/dégel

## COMPOSANTS DU PRODUIT

1. CHRYSO® Texture Top L1 > Liant de mélange
2. CHRYSO® Texture Top P1 > Poudre blanche minéral = Couche de fond
3. CHRYSO® Texture Top L2 > L2 Liant de mélange
4. CHRYSO® Texture Top P2 > P2 poudre blanche minéral = Couche de finition
5. CHRYSO® Color Print > Dose de colorant à mettre dans chaque seau de CHRYSO® Texture Top P1 et P2 lors du mélange.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.betondeco.fr](http://www.betondeco.fr)

CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

# Procédé CHRYSO® Texture Top

## Solution de rénovation décorative millimétrique

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support

- Le support doit avoir un profil de surface CSP2 à CSP4
- Sur ragréage et sur supports poreux, application d'un régulateur tel que CHRYSO® Cim
- Sur carrelage en intérieur, uniquement avec préparation CHRYSO® Cote 300 sablé à refus

#### Dosage

- **Couche de fond** : CHRYSO® Texture Top L1 est à mélanger avec la poudre CHRYSO® Texture Top P1. Le dosage est de 8 à 10 litres de liant pour 25kg de poudre.
- **Couche de finition** : CHRYSO® Texture Top L2 est à mélanger avec la poudre CHRYSO® Texture Top P2. Le dosage est de 5 à 8 litres de liant pour 25kg de poudre. La consommation varie selon la consistance et la finition souhaitées.

Pour couvrir de grandes surfaces, il est recommandé de gâcher l'ensemble du produit nécessaire pour toute la surface.

Exemple pour couvrir 100m<sup>2</sup> : consommation 800g/m<sup>2</sup> soit 80kg de produit. Malaxer ensemble le contenu de trois seaux dans un grand bac de mélange et répartir ensuite le contenu dans de plus petits seaux

#### Préparation du mélange

Nous recommandons l'utilisation d'un mélangeur sans poussière By Chryso.

Conseil : Agiter les bidons de CHRYSO® Texture Top L1 et CHRYSO® Texture Top L2 avant utilisation. Aucun résidu doit être visible au fond du bidon une fois celui-ci utilisé.

#### 1 - Le CHRYSO® Texture Top L1 est à mélanger avec la poudre CHRYSO® Texture Top P1 :

- Verser le liant CHRYSO® Texture Top L1 dans un seau de malaxage
- Verser le colorant CHRYSO® Color Print
- Agiter puis verser la poudre CHRYSO® Texture Top P1 tout en malaxant
- Mixer pendant 3 minutes, racler les bords du seau, puis mélanger 1 minute.

Le CHRYSO® Texture Top P1 doit être recouvert d'une couche de finition CHRYSO® Texture Top P2.

#### 2 - Le CHRYSO® Texture Top L2 est à mélanger avec la poudre CHRYSO® Texture Top P2 :

- Verser le liant CHRYSO® Texture Top L2 dans un seau de malaxage
- Verser le colorant CHRYSO® Color Print
- Agiter puis verser la poudre CHRYSO® Texture Top P2 tout en malaxant
- Mixer pendant 3 minutes, racler les bords du seau, puis mélanger 1 minute.

Protection : Protéger la surface selon les recommandations du DTU 13.3

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.betondeco.fr](http://www.betondeco.fr)  
CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets

# Procédé CHRYSO® Texture Top

## Solution de rénovation décorative millimétrique

### Mise en oeuvre

- **Finition Balayée /brossée** : Application en deux couches à la raclette caoutchouc et texturer par brossage de la surface encore fraîche.
- **Finition lissée, talochée** : Application en deux couches croisées à la raclette caoutchouc ou lisseuse, ponçage pour égrainer
- **Finition tramée** : Application d'une couche de fond pour teinter les joints du motif, pose de la trame, projection du mélange CHRYSO® Texture Top P2+L2, retrait de la trame
- **Finition Papillonnée** : Application en deux couches : 1<sup>ère</sup> couche à la lisseuse de 30 cm en répétant le geste d'un arc de cercle, 2<sup>ème</sup> couche légèrement plus fluide pour accentuer le relief
- **Finition Bois tramé** : Application en 2 couches : 1<sup>ère</sup> couche de fond pour la couleur des joints, 2<sup>ème</sup> couche à la raclette + travail à la lisseuse. Option patine pour des effets de contraste

### Equipement

- **Finition Balayée /brossée** : Raclette caoutchouc, balai nylon
- **Finition lissée, talochée** : Raclette caoutchouc, lisseuse
- **Finition tramée** : Pistolet à crépir
- **Finition Papillonnée** : Lisseuse de 30cm
- **Finition Bois tramé** : Raclette caoutchouc, lisseuse deux bouts ronds et adaptateur pour manche

### Consommation

(à titre indicatif)

- **Finition Balayée /brossée** : 800g à 1.2kg/m<sup>2</sup>
- **Finition lissée, talochée** : 800g à 1.2kg/m<sup>2</sup>
- **Finition tramée** : 1kg à 1.6kg par m<sup>2</sup>, variable en fonction de la buse et du niveau de finition souhaité
- **Finition Papillonnée** : 800g à 1.2kg/m<sup>2</sup>
- **Finition Bois tramé** : 800g à 1.2kg/m<sup>2</sup>

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Pour un rendu esthétique durable, appliquer une protection de surface sur la solution CHRYSO® Texture Top comme les produits de la gamme CHRYSO® Finisol

- Trames CHRYSO® Urban Stencil
- Patines
- CHRYSO® DecoStellar
- CHRYSO® Cim

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.betondeco.fr](http://www.betondeco.fr)  
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

# Procédé CHRYSO® Texture Top

## Solution de rénovation décorative millimétrique

### PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité
- Nature du support de destination : Cohésif/dense, propre, sans pollution grasse
- Avoir une résistance à l'arrachement du support de 1.5Mpa minimum
- Résistance à l'échelle de Mohs du support : minimum 5/6 sur 9
- S'assurer de la classe d'exposition du support de destination
- Les fissurations doivent être traitées en amont
- Joint de fractionnement et dilatation à transférer depuis l'existant
- Assurer un garnissage des joints pour éviter le décollement suite à l'infiltration
- Non applicable sur carrelage extérieur
- Durée de vie en pot : 1 heure

Recommandations : Suivre la formation Béton Academy du procédé

### SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.betondeco.fr](http://www.betondeco.fr)  
CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets