

BELITEX® ADDICHAP

Additif spécifique
pour la chape BELITEX® TA

DESRIPTIF

BELITEX® ADDICHAP est un additif spécifique entrant dans la composition de la chape BELITEX® TA à base de liant BELITEX® LT.

BELITEX® ADDICHAP évite la ségrégation. BELITEX® ADDICHAP empêche le ressuage du mortier à l'état frais.

DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes ciment

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Durée de vie	6 mois
Densité (20°C)	0,950 ± 0,100

MODE D'EMPLOI

BELITEX® ADDICHAP est introduit : - soit directement dans le malaxeur de la centrale à béton, après l'introduction du sable et du liant BELITEX® LT et avant l'ajout de l'eau. - soit directement sur le tapis avec le sable. BELITEX® ADDICHAP est introduit en même temps que BELITEX® ACC-10 (pour températures <10°C) et si besoin que BELITEX® RET+20 (pour températures >20°C).

Dosage :

BELITEX® ADDICHAP est conditionné en doses de 1,25 Kg et 2,5 Kg permettant la fabrication de 0,5 m³ et 1 m³ de chape, respectivement. Ces doses sont disponibles en sacs polyéthylène ou hydrosolubles.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité.
Température de stockage recommandée : 5-25°C.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com