

CHRYSO® Alpha Block 128

Agent de compaction

DESRIPTIF

CHRYSO® Alpha Block 128 est un agent de compaction pour les bétons secs spécialement mis au point pour la fabrication de blocs béton, en particulier dans le cas d'utilisation de granulats concassés ou de qualité variable. CHRYSO® Alpha Block 128 améliore l'hydratation du ciment et la mise en place du béton, les résistances mécaniques sont plus importantes.

La mise en place dans les moules des bétons adjuvantés avec CHRYSO® Alpha Block 128 est facilitée, le temps de cycle est notamment diminué.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Blocs
- Granulats concassés lavés
- Tous types de ciments
- Sables naturels pauvres en fines

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc
Durée de vie	24 mois

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl ⁻	≤ 0,100 %
Densité (20°C)	1,010 ± 0,020
pH (20°C)	7,90 ± 1,00
Extrait sec (SYNAD - IFSITAR)	9,90 % ± 1,00

MODE D'EMPLOI

- Ce produit est totalement miscible à l'eau.
- Ce produit doit être incorporé préalablement à l'eau de gâchage.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques et le process industriel.

Dosage :

0.2 à 1.0 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



AFNOR CERTIFICATION
ISO 9001 - ISO 45001
ISO 14001
Système de
management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com