

CHRYSO® Alpha Block 114

Plastifiant Réducteur d'eau
Spécial bétons secs

DESCRIPTIF

CHRYSO® Alpha Block 114 est un agent de compaction pour les bétons secs spécialement mis au point pour la fabrication de blocs béton. CHRYSO® Alpha Block 114 améliore l'hydratation du ciment et la mise en place du béton, les résistances mécaniques sont plus importantes.

La mise en place dans les moules des bétons adjuvantés avec CHRYSO® Alpha Block 114 est favorisée : le temps de pré-vibration est diminué, le démoulage immédiat montre des surfaces bien fermées, d'aspect mouillé et sans arrachage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- Blocs
- Préfabrication légère

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	18 mois
Teneur en ions Cl ⁻	≤ 0,100 %
Teneur en Na ₂ O équivalent	≤ 3,50 %
Point de congélation	-3 °C
Extrait sec halogène	26,00 % ± 1,30
Densité (20°C)	1,125 ± 0,010
pH (20°C)	9,00 ± 1,00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

MODE D'EMPLOI

- Il est courant de doser ce produit entre 0,3 % et 0,5 % du poids du ciment.
- Ce produit est totalement miscible à l'eau.
- Ce produit doit être incorporé de préférence dans l'eau de gâchage ou en fin de malaxage.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais de convenance prenant en compte les conditions locales.

Dosage :

0.2 à 0.8 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application déficiente ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com