

# CHRYSO® Dem Aqua 10 - DES

Agent de Démoulage Différé  
Emulsion recyclée

## DESCRIPTIF

CHRYSO® Dem DES Aqua 10 est un produit de démoulage différé prêt-à-emploi. Il se présente sous la forme d'une émulsion aqueuse dont la tension superficielle permet d'obtenir une parfaite mouillabilité sur tous les coffrages, en particulier pour les coffrages métalliques.

Destiné aux démoulages différés, le film lubrifiant créé entre la surface du béton et le coffrage permet une séparation aisée du béton. Les parements présentent des aspects lisses, brillants et sans marbrure et peuvent recevoir l'application ultérieure de revêtements ou enduits.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication lourde
- Bétons précontraints
- Etuvage jusqu'à 80° C
- Tous bétons
- Tous types de coffrages
- Tous types de pièces en démoulage différé

## INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc
Durée de vie	6 mois
Densité (20°C)	0,900
Point Eclair	85 °C
Viscosité cinématique mm <sup>2</sup> /s (20°C)	75,0 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 15,00

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

## MODE D'EMPLOI

CHRYSO® Dem DES Aqua 10 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils, minimum 6 bars), au rouleau, à la brosse, ou à l'éponge, sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.

### Consommation :

60 m<sup>2</sup> au litre environ sur coffrage métallique. Appliqué à l'éponge, le pouvoir couvrant passe à 80 m<sup>2</sup> au litre.

## PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

# CHRYSO® Dem Aqua 10 - DES

Agent de Démoulage Différé  
Emulsion recyclée

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		☹️
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b>	☹️☹️☹️
	<b>COV</b>	☹️
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	☹️
☹️ Critère favorable    ☹️ Critère défavorable		



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.chryso.fr](http://www.chryso.fr)

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com