FICHE TECHNIQUE

CHRYSO SOLUTIONS BÉTON

20/06/2023

CHRYSO®Dem Natura XF

Agent de Démoulage Immédiat Végétal

DESCRIPTIF

CHRYSO®Dem Natura XF est un agent de démoulage immédiat, formulé majoritairement à partir de composants végétaux. CHRYSO®Dem Natura XF est non étiqueté dans la classification CLP.

CHRYSO®Dem Natura XF est biodégradable et exempt de solvants aromatiques.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	24 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0.902
Point Eclair	> 62
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	29.0 ± 3.00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
Version 2019

SÉCURITÉ FEU		●○
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	**HYGIÈNE**	●●●○
	COV	○
	BIODÉGRADABILITÉ	●

● Critère favorable ○ Critère défavorable

MODE D'EMPLOI

Consommation :

Consommation : Moule métallique : environ 50 m²/l La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application. Ce produit doit être appliqué par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Matériel recommandé : - Type de buse recommandé : CHRYSO®Pulvo Buse 010 - Pression : 4 bars En cas de température inférieure à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit dans les bétons étuvés.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

afaq ISO 9001 ISO 45001 Qualité Sécurité AFNOR CERTIFICATION Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

CHRYSO SAINT-GOBAIN