FICHE TECHNIQUE

SOLUTIONS Bétons Décoratifs by CHRYSO

14/03/2023

CHRYSO®Cim

Résine d'accrochage

DESCRIPTIF

CHRYSO® Cim est une dispersion aqueuse de fines particules de copolymères type styrène-butadiène.

CHRYSO® Cim présente une grande stabilité en milieu alcalin et une parfaite compatibilité avec les liants hydrauliques.

BÉNÉFICES

CHRYSO® Cim :
- accroît la plasticité, la cohésion et l'adhésion aux supports des mortiers dans lesquels il est incorporé,
- améliore la résistance du mortier à la traction, à l'abrasion et aux chocs,
- insensible à l'hydrolyse, il permet l'exécution d'ouvrages destinés à être en contact, même permanent, avec l'eau, y compris l'eau de mer,
- abaisse le module d'élasticité, élimine le faïençage, diminue le retrait et le poussiérage,
- améliore l'étanchéité des mortiers ainsi que leur résistance aux huiles, graisses, fuel et acides faibles.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Mortiers de ragréage et de reprofilage d'angles ou d'épaufrures

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc laiteux
Durée de vie	18 mois
Extrait sec halogène	46,00 % ± 2,00
Point de congélation	-8 °C
pH (20°C)	10,00 ± 1,50
Viscosité (20°C)	150,0 cPs ± 100,00

PRÉCAUTIONS

- Agiter vigoureusement avant emploi.
- Stocker à l'abri du gel.
- La durée de vie s'applique uniquement au produit stocké dans son emballage d'origine.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION ISO 9001 - ISO 45001 ISO 14001 Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com

CHRYSO SAINT-GOBAIN

CHRYSO®Cim
Résine d'accrochage

efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION ISO 9001 - ISO 45001 ISO 14001 Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com

CHRYSO SAINT-GOBAIN