FICHE TECHNIQUE

SOLUTIONS Bétons Décoratifs by CHRYSO

14/03/2023

CHRYSO®GreenDecap 200

Agent décapant béton

DESCRIPTIF

CHRYSO®GreenDecap 200 est un agent décapant synthétique qui permet de nettoyer facilement les équipements exposés au béton ou au ciment. CHRYSO®GreenDecap 200 s'utilise pour désagréger le béton, le ciment, le plâtre ou les mortiers. Il solubilise le liant de ces matériaux qui ne sont plus enrobés et qui peuvent donc être éliminés par brossage de la surface. CHRYSO®GreenDecap 200 peut être utilisé sur toutes surfaces salies par des traces de béton : acier revêtu, peinture carrosserie, chrome, pneu, plastique aluminium, verre.

CHRYSO®GreenDecap 200 est un agent décapant béton dont l'agressivité est fortement réduite comparée à celle de l'acide chlorhydrique et de l'acide nitrique. CHRYSO®GreenDecap 200 offre une protection renforcée des équipements. La formule a été également développée de façon à avoir moins de coulures que les produits conventionnels lors de son application, ce qui permet une consommation optimisée.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Elimination des laitances superficielles
- Elimination des salissures de ciment
- Nettoyage de finition des bétons lavés
- Nettoyage et élimination des efflorescences.
- Nettoyage des aciers revêtus (banches et coffrages métalliques, bétonnières, trémies et cuves de transport des bétons, outils), pour éliminer les adhérences de béton et mortiers durcis

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Durée de vie	18 mois
Densité (20°C)	1,190 ± 0,030

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

MODE D'EMPLOI

CHRYSO®GreenDecap 200 s'applique à la brosse ou avec un pulvérisateur. Utiliser un pulvérisateur en polypropylène et non pas en acier.

Pour les installations de pulvérisation chez les préfabriquants, utiliser des pompes à membranes en polypropylène. Toujours réaliser un test préalable sur une petite surface. Appliquer sur la surface à traiter, laisser agir une dizaine de minutes, brosser les résidus de béton et rincer à l'eau. Répéter l'opération si nécessaire. Pour éliminer des dépôts de béton plus importants, laisser agir quelques heures CHRYSO®GreenDecap 200.

Pour le nettoyage de petits outillages, faire tremper le matériel souillé dans un bain CHRYSO®GreenDecap 200 pur ou éventuellement dilué, puis rincer à l'eau claire. En cas de recyclage des eaux de lavage dans la fabrication du béton, nous consulter. Après traitement avec CHRYSO®GreenDecap 200, de la rouille peut parfois apparaître (oxydation de l'acier). Nettoyer la surface avec un produit approprié afin de rendre l'acier à nouveau passif. Nous contacter pour tout conseil.

Consommation :

Appliquer 250 à 400 g de solution par m^2 selon la quantité de laitances à nettoyer. - Appliquer le produit à la brosse ou au pulvérisateur - Laisser agir environ 10 minutes - Brosser la surface traitée - Rincer abondamment à l'eau - Répéter l'opération jusqu'au nettoyage complet. Plusieurs cycles peuvent être nécessaires si les laitances sont anciennes. En fonction de la sévérité des adhérences, CHRYSO®GreenDecap 200 peut être dilué de la manière suivante : - Très fortes adhérences : utiliser pur ou ratio 1/1 (1 part de CHRYSO®GreenDecap 200 dans 1 part d'eau) - Fortes adhérences : ratio 1/2 - Adhérences modérées : ratio 1/4 - Adhérences légères : ratio 1/6.

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION ISO 9001 - ISO 45001 ISO 14001 Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com

CHRYSO SAINT-GOBAIN