FICHE TECHNIQUE

CHRYSO SOLUTIONS BÉTON

04/07/2023

CHRYSO®Alpha KT226

Superplastifiant Haut réducteur d'eau
Spécial bétons secs

DESCRIPTIF

CHRYSO®Alpha KT226 est un agent de compaction pour béton, spécialement formulé pour les formulations béton de type bordures, tuyaux, dalles alvéolées ou équivalentes.

CHRYSO®Alpha KT226 permet d'augmenter sensiblement la compacité et les résistances mécaniques. CHRYSO®Alpha KT226 permet d'optimiser le dosage en ciment.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bordures
- Tuyaux
- Dalles alvéolées
- Tous types de ciments
- Préfabrication légère

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Gris vert opalescent
Durée de vie	9 mois

SPÉCIFICATIONS

Extrait sec halogène	30.30 ± 1.50
Teneur en ions Cl^-	≤ 0.100
Teneur en NA_2O équivalent	≤ 1.00
Densité (20°C)	1.055 ± 0.010
pH (20°C)	5.00 ± 1.00
Extrait sec (EN 480-8)	30.30 ± 1.500

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

MODE D'EMPLOI

- Il est courant de doser ce produit entre 0,3 % et 0,5 % du poids du ciment.
- Ce produit peut être incorporé dans l'eau de gâchage ou en différé sur le béton.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques et le process industriel.

Dosage :

0.3 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

afaq ISO 9001 ISO 45001 Qualité Sécurité AFNOR CERTIFICATION
Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

CHRYSO SAINT-GOBAIN