

# CHRYSO® Dem Oleo 56

Agent de Démoulage Différé  
Synthèse

## DESRIPTIF

CHRYSO® Dem Oleo 56 est un produit de démoulage différé prêt-à-l'emploi dont la composition ne comporte pas de solvant. CHRYSO® Dem Oleo 56 forme à la surface des coffrages un film anti-adhérent résistant aux fortes températures.

La séparation aisée du béton après prise s'effectuera sans altération du parement.

Tout en apportant une amélioration de l'aspect du parement du béton, CHRYSO® Dem Oleo 56 permet l'application future d'enduit et de peinture, selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

CHRYSO® Dem Oleo 56 permet d'obtenir de beaux aspects de surface sans bullage, ni tache, prêts à recevoir des revêtements ultérieurs.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage

## INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Durée de vie	24 mois
Densité (20°C)	0.865 ± 0.015
Viscosité cinématique mm <sup>2</sup> /s (20°C)	28.0 ± 2.00

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		

## MODE D'EMPLOI

CHRYSO® Dem Oleo 56 doit être appliqué par pulvérisation ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. La qualité de l'application influe directement sur l'aspect du parement.

## PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.