FICHE TECHNIQUE

CHRYSO SOLUTIONS BÉTON

27/02/2024

CHRYSO®ScreedFluid 26

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

DESCRIPTIF

CHRYSO®ScreedFluid 26 est un superplastifiant de nouvelle génération, à base de polycarboxylate modifié particulièrement adapté à la fabrication de chapes fluides base ciment. CHRYSO®ScreedFluid 26 permet d'obtenir la fluidité nécessaire à une bonne pompabilité et mise en place des chapes fluides base ciment tout en préservant l'homogénéité du matériau.

Il permet de réaliser des chapes avec un long maintien d'ouvrabilité sans retard de prise préjudiciable. CHRYSO®ScreedFluid 26 est particulièrement adapté à la formulation des chapes fluides Cemfloor et Mobicem en complément des additifs ADCEM ou ADCEM PR. CHRYSO®ScreedFluid 26 est compatible avec la majorité des ciments.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments de Portland
- Maintien d'ouvrabilité

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	12 mois

SPÉCIFICATIONS

Extrait sec halogène	20.20 % ± 1.00
Teneur en ions Cl^-	≤ 0.100 %
Teneur en NA_2O équivalent	≤ 1.00 %
Densité (20°C)	1.050 ± 0.020
pH (20°C)	4.30 ± 1.00
Extrait sec (EN 480-8)	20.30 % ± 1.000

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

MODE D'EMPLOI

- Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.
- Ce produit est totalement miscible à l'eau.
- Ce produit doit être introduit dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.

Dosage :

0.3 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION ISO 9001 - ISO 45001 ISO 14001 Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

CHRYSO SAINT-GOBAIN