



CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV

Agent de Démoulage Différé
Emulsion d'Huile Végétale

DESSCRIPTIF

CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi, formulé en émulsion à partir de composés d'origine végétale. CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 ne présente ainsi aucun risque aussi bien pour l'utilisateur que pour l'environnement. CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 crée une constellation homogène de gouttelettes d'huile sur toute la surface du moule. La couleur blanche de CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 permet de visualiser instantanément les zones traitées.

Ainsi, l'application d'huile est régulière, sans risque de surdosage ni de sous-dosage. CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 est particulièrement recommandée pour le démoulage des bétons nécessitant une qualité de parement irréprochable : - Eléments de décoration, - Mobilier urbain, - Bétons blancs, colorés ou architectoniques.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons étuvés ou non
- Bétons esthétiques
- Bétons blancs ou clairs
- Bétons colorés
- Moules PU
- Moules métalliques
- Bétons architectoniques
- Moules plastiques

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc laiteux
Durée de vie	6 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0,985 ± 0,020
Viscosité dynamique (20°C)	4 mPs.s ± 2,00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 - J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)
- Tous les constituants sont autorisés par la réglementation française en vigueur pour être utilisés dans la fabrication des bétons et mortiers en contact avec l'eau potable.

MODE D'EMPLOI

La consommation de CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application. Elle se situe généralement en dessous de 1 L pour 50 m². L'utilisation d'un matériel de pulvérisation adapté améliore les performances de CHRYSO®Dem DEV Ekla 12. CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 doit être appliquée par pulvérisation, sur toute la surface du moule, sans manque ni surcharge.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker à l'abri du gel.
- Stocker dans un endroit tempéré.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



CHRYSO® Dem Ekla 12 - DEV

Agent de Démoulage Différé
Emulsion d'Huile Végétale

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		