

## FICHE TECHNIQUE

Chryso  
Béton  
Décoratifs

25/04/2025

## SIBEXTREME COMP B S28

Catalyseur – Composant B  
Procédé SIBEXTREME AG STYLE

## DESCRIPTIF

Le **Composant B S28** est le catalyseur du procédé **SIBEXTREME AG STYLE**. Mélangé à sa poudre et agrégats, il permet d'obtenir des sols décoratifs intérieurs de finition Terrazzo.



## INFORMATIONS INDICATIVES

Durée de vie

12 mois

## MODE D'EMPLOI

**Mise en oeuvre :**

1. Préparation de votre zone de stockage et de préparation des mélanges
2. Homogénéisation du mélange
3. Peser la quantité nécessaire de Composant BS28
4. Suivre le protocole du procédé SIBEXTREME AG SYTLE

**Matériel :**

Mélangeur électrique

**Consommation :**

18 à 20% du mélange [poudre + agrégats]

> Pour 1m<sup>2</sup> sur 12mm : 10,5kg de poudre + 15,8kg d'agrégats + 5,8L de Composant B S28

Densité : 1,22 +/- 0,02

## PRÉCAUTIONS

1. Attention, ce produit est corrosif
2. Veuillez à bien homogénéiser le seau avant utilisation

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.