

**CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY**Agent de Démoulage Différé  
Base Synthèse**DESCRIPTIF**

CHRYSO®Dem Elio 2 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi, spécialement formulé à partir de composés végétaux pour une utilisation sans risque pour l'environnement. CHRYSO®Dem Elio 2 est biodégradable après évaporation du solvant.

CHRYSO®Dem Elio 2 est spécialement recommandé pour le démoulage de bétons blancs, colorés et architectoniques car sa couleur claire ne tache pas les bétons et la finesse du film pulvérisé favorise l'obtention de beaux parements.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous types de ciments
- Bétons étuvés ou non
- Bétons architectoniques
- Bétons banchés
- Bétons blancs ou clairs
- Bétons colorés
- Bétons précontraints
- Préfabrication

**INFORMATIONS INDICATIVES**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nature du produit                     | liquide                |
| Couleur                               | Jaune                  |
| Durée de vie                          | 24 mois                |
| Point Eclair                          | 62 °C                  |
| Viscosité cinématique<br>mm²/s (20°C) | 9,5 mm²/s (cst) ± 2,50 |

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

| CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE<br>Version 2019 |                  |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------|
| SÉCURITÉ FEU                                                 |                  | ☹☹   |
| UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT                                 | HYGIÈNE          | ☹☹☹☹ |
|                                                              | COV              | ☹    |
|                                                              | BIODÉGRADABILITÉ | ☹    |
| ☹ Critère favorable    ☹ Critère défavorable                 |                  |      |

**MODE D'EMPLOI**

La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application. Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

**Dosage :**

Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

**Mise en oeuvre :**

- Type de buse recommandé : CHRYSO®Pulvo Buses 01.
- Pression : 3 bars.

**RÉFÉRENCES CHANTIER**

Route des Tamarins, Ile de la Réunion : nombreux ouvrages d'art le long de la route.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.