

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV

Agent de Démoulage Différé
Base végétale

DESRIPTIF

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV est un agent de démoulage différé prêt à l'emploi, formulé majoritairement à partir de composants végétaux. CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV est exempt de solvants aromatiques.

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication
- Chantiers
- Ouvrages d'art

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	24 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0,896 ± 0,000
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	20,5 mm²/s (cst) ± 0,00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🟡🟡🟡
	COV	🟡
	BIODÉGRADABILITÉ	🟢
🔴 Critère favorable 🟢 Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.
- Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Matériel recommandé : - Type de buse : CHRYSO® Pulvo Buse 010 - Pression : 4 bar En cas de température inférieure à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée.

Consommation :

Moule métallique : 50 m²/l.

PRÉCAUTIONS

- Ne jamais employer pour la protection des banches.
- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- Ce produit doit être appliqué sur surfaces nettoyées, dégraissées, dépolissées et débarrassées des parties friables.

Produit compatible avec un faible étuvage.

Produit compatible avec les coffrages bois et métalliques.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.