

CHRYSO®Dem XTra 200Agent de Démoulage Différé
Pur synthèse**DESCRIPTIF**

CHRYSO®Dem Xtra 200 est un produit de démolage différé prêt-à-l'emploi dont la composition ne comporte pas de solvant. CHRYSO®Dem Xtra 200 forme à la surface des coffrages un film anti-adhérent résistant aux très fortes températures. La séparation aisée du béton après prise s'effectuera sans altération du parement. CHRYSO®Dem Xtra 200 permet d'obtenir de beaux aspects de surface sans bullage, ni tache, prêts à recevoir des revêtements ultérieurs.

Il est sans action néfaste vis-à-vis de la plupart des caoutchoucs, des plastiques et des polystyrènes. Tout en apportant une amélioration de l'aspect du parement du béton, CHRYSO®Dem Xtra 200 permet l'application future d'enduit et de peinture, selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- Bétons étuvés
- Bétons banchés
- Moules métalliques
- Moules plastiques
- Tous types de pièces en démolage différé

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Densité (20°C)	0,869 ± 0,000
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	42,0 ± 6,00

SPÉCIFICATIONS

Durée de vie	24 mois
Point Eclair	> 100 °C

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.
- Ce produit doit être appliquée par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.
- La qualité de l'application influe directement sur l'aspect du parement.

CHRYSO®Dem Xtra 200 doit être appliquée par pulvérisation (pression 6 bars) ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. La qualité de l'application influe directement sur l'aspect du parement.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com