

## FICHE TECHNIQUE

# Adfil®Strux P 60/40

Macro-fibre synthétique  
de renforcement, dite "structurale"

Chryso  
Solutions  
Béton

## DESCRIPTIF

**Adfil®Strux P 60/40** est une macrofibre synthétique utilisable dans les bétons prêts à l'emploi et en préfabrication. Les macrofibres sont extrudées à partir de polypropylène vierge. La géométrie et l'aspect de la surface ont été définis afin d'optimiser l'ancre dans la matrice cimentaire.

**Adfil®Strux P 60/40** se réparti uniformément dans le béton et forme un renforcement tridimensionnel. Adfil®STRUX P 60/40 permet d'améliorer la ductilité du béton, sa résistance à l'impact et à la fatigue.

## BÉNÉFICES

- Facilité de mélange et de dispersion
- Invisible ou très peu visible en surface de béton
- Remplacement total ou partiel des treillis ou renforts métalliques
- Augmentation de la durabilité par réduction ou suppression du risque de corrosion
- Réduction des risques de mauvais placements des renforts métalliques
- Gain de temps par élimination d'une étape dans la phase de construction (mise en place et calage des armatures)
- Réduction des coûts de stockage, transport et livraison des treillis ainsi que les vols sur site
- Réduction de la pénibilité et de la dangerosité liées à la manutention et à la découpe des treillis ou renforts métalliques
- Notes de calcul disponibles à la demande en fonction des projets
- Optimisation des épaisseurs des pièces béton, réduction du poids des pièces
- Réduction de l'empreinte carbone (EPD disponible)

## DOMAINES D'APPLICATION

Adfil®Strux P 60/40 est particulièrement recommandée pour un usage en préfabrication :

- Murs de rétention
- Murs de bardage
- Panneaux sandwich, prémurs
- Caveaux
- Regards
- Chambre de curage / de tirage
- Escaliers
- Piscines

Pour toutes études, consulter notre service technique.

Utilisation en chape et dallage : Adfil®Strux P 60/40 possible mais la macrofibre la plus appropriée est la Adfil®Strux 75/32.

## MODE D'EMPLOI

### Dosage :

- Puck de 100 g
- De 2 à 10 kg/m<sup>3</sup>
- Dosage usuel en préfabrication : 3 à 5 kg/m<sup>3</sup>

### Mise en oeuvre :

- Les macrofibres Adfil®Strux P 60/40 sont conditionnées en puck. Elles peuvent être incorporées dans le malaxeur avec des granulats à sec.
- Un malaxage de 2' minimum est nécessaire pour assurer la bonne dispersion des pucks.
- Lors de l'incorporation, les macrofibres peuvent entraîner une perte de maniabilité. L'emploi d'un plastifiant réducteur d'eau ou d'un superplastifiant est recommandé pour compenser cette perte de maniabilité et obtenir le degré d'ouvrabilité souhaité.
- Pour les dosages de macrofibres supérieurs à 4 kg/m<sup>3</sup>, une augmentation de la teneur en fines du béton peut être nécessaire afin de garder une bonne ouvrabilité.

### Conditionnement :

- Sac délitable de 3 kg
- Big Bag de 350 kg

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

## INFORMATIONS INDICATIVES

Longueur des fibres	40 mm
Diamètre nominal	700 µm

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.chryso.fr](http://www.chryso.fr)

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:[contact@chryso.com](mailto:contact@chryso.com)

**FICHE TECHNIQUE****Adfil®Strux P 60/40**

Macro-fibre synthétique  
de renforcement, dite "structurale"

Chryso  
Solutions  
Béton

12/11/2025

Résistance à la traction	500 MPa
Module d'élasticité	6 GPa
Point de fusion	165 °C
Résistance chimique	Elevée

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.chryso.fr](http://www.chryso.fr)

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:[contact@chryso.com](mailto:contact@chryso.com)