

# Chryso® Dem Evia 530 (Ex Decobio 330)

Agent de Démoulage Différé  
Pur végétal

## DESRIPTIF

Agent de démoulage différé classifié Pur Végétal selon la classification SYNAD 2019.

**Chryso® Dem Evia 530** est formulé à partir de matières premières végétales, il allie performance, respect de l'utilisateur et de l'environnement.

## BÉNÉFICES

- Elaboré à partir de constituants végétaux
- Formulé sans solvant

## DOMAINES D'APPLICATION

- Démoulage différé de béton ou mortier sur chantier ou en usine de préfabrication
- Adapté aux supports métalliques et bois, pour tout autre support nous consulter.
- Pour bétons et mortiers non étuvés ou étuvés jusqu'à 40 °C, au delà de cette température des tests de validation devront être réalisés afin de garantir la conformité aux exigences.

## INFORMATIONS INDICATIVES

<b>Nature du produit</b>	Liquide prêt à l'emploi
<b>Couleur</b>	Jaune clair à foncé
<b>Biodégradable</b>	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
<b>Densité (20°C)</b>	0,900 ± 0,020
<b>Point Eclair</b>	> 100 °C
<b>Viscosité cinématique mm²/s (20°C)</b>	20,0 ± 5,00

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		●●
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b>	●●●●
	<b>COV</b>	●
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	●
● Critère favorable    ◐ Critère défavorable		

## MODE D'EMPLOI

### Mise en oeuvre :

Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, de préférence par pulvérisation.

La qualité de l'application influe directement sur l'aspect de parement.

**Pression de pulvérisation recommandée :** 3 à 5 bars

### Matériel recommandé pour la pulvérisation manuelle :

Buse à jet plat - angle 80° à 110° - calibre 0067 à 01

Le choix du type de buse (angle et calibre) devra être adapté à la configuration des moules, aux conditions de température et au process.

### Consommation :

La consommation de ce produit dépend de la nature de coffrage et du procédé d'application. A titre indicatif, sur support non absorbant, elle est généralement de 60 à 90 m²/L

### Conditionnements :

- Touque de 25 L
- Fût de 220 L
- Varitainer de 1000 L
- Vrac

## PRÉCAUTIONS

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- Durée de vie : 24 mois

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.