

ARTESIAN STAIN

Patines base aqueuse

DESCRIPTIF

Les patines **ARTesian Stain** sont des patines en phase aqueuse destinées à la création d'effets colorés uniques sur les surfaces en béton décoratif.

Avec la gamme de patines ARTesian Stain, il est possible de reproduire plusieurs aspects et nuances.

Les patines **ARTesian Stain** peuvent être appliqués sur toutes surfaces poreuses verticales et horizontales.

BÉNÉFICES

- Produit en phase aqueuse
- Ne contient pas d'acide
- Bon profil HSE
- Gain de temps (pas d'étape de lavage)
- Gamme non ADR
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Application sur surface verticale et horizontale
- Création de nombreux effets possibles

Coloris

Se référer au nuancier.

Attention, la composition, la couleur, la porosité, l'âge et la texture du support affectent la pénétration et le résultat final de la couleur.

Le nuancier est un guide général et doit être considéré comme tel. un essai préalable doit valider la teinte obtenue.

Mode d'emploi

Dosage

Estimation de consommation :

- 1 litre permet de réaliser de 4 à 7 m² selon la porosité du support et l'effet souhaité, soit une consommation de 50 à 100 g/m²
- La consommation peut augmenter sur support type faux rocher
- Attention, en cas d'application en excès, la patine risque de ne pas pénétrer correctement et la tenue dans le temps sera compromise

Recommandations

- Les patines ne masqueront pas la décoloration, les imperfections, les fissures ou autres problèmes de surfaces du support
- La réalisation d'un échantillon est nécessaire afin de valider la couleur et la bonne tenue de la patine sur le support avant réalisation du chantier
- Température d'utilisation : +10°C à +32°C
- Protéger les abords du chantier
- Application des teintes claires avant les teintes foncées
- En cas de grandes surfaces : segmenter le chantier en zones d'application pour des liaisons plus propres
- Stockage des produits hermétiquement fermés dans un endroit sec
- Craint le gel
- DLU : 24 mois

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets

ARTESIAN STAIN

Patines base aqueuse

Mise en oeuvre

- La préparation du support est un point clé : la surface doit être parfaitement propre, éliminée de tout produit de cure, graisse, huile, résidus d'agents de démoulage, rouille, efflorescences, produit d'étanchéité...la porosité doit être suffisante pour permettre une bonne absorption de la patine, d'une manière générale la surface doit présenter un aspect type ponçage au papier de verre grain 100-120, et doit pouvoir absorber quelques gouttes d'eau en environ 1 minute.
- Homogénéiser les patines à utiliser en agitant le bidon. Utiliser des bidons portant le même numero de lot, sinon combiner les et mélanger les pour garantir une coloration uniforme sur l'ensemble de la surface
- Si support très poreux ou si température élevée : humidifier légèrement la surface avec de l'eau (attention pas d'eau stagnante)
- Application de la patine au pulvérisateur, pinceau, chiffon, éponge...veuiller a éviter les lignes de démarcation, il est préférable d'effectuer des mouvements circulaires ou aléatoires
- Possibilité de réaliser plusieurs couches et de mélanger les patines entre elles
- Séchage rapide
- Pour une bonne tenue dans le temps, une protection de la surface avec une protection filmogène est impérative. Le recouvrement par une protection de surface doit se faire quand la patine est bien sèche, généralement entre 4 et 24 heures suivant les conditions atmosphériques. Le produit de protection doit être choisi en fonction des conditions de trafic sur la surface.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.