

## Pieri® Graffistop 2002 Protection

## DESCRIPTIF

**Pieri® Graffistop 2002 Protection** est un antigriffiti permanent, en phase aqueuse, qui permet de protéger les surfaces contre les graffitis ou autres souillures.

Conçu pour ne pas dénaturer les supports sur lesquels il est appliqué, **Pieri® Graffistop 2002 Protection** permet une élimination simple et rapide des inscriptions de type peinture aérosol ou feutre.

**Pieri® Graffistop 2002 Protection** est un revêtement filmogène.

Le produit s'applique sur **Pieri® Primer**, pour de plus amples informations et le choix du primaire consulter la Fiche Technique Produit.

**Pieri® Graffistop 2002 Protection** existe en 2 versions : Mate et Brillante.

## BÉNÉFICES

- Protection hydrofuge et oléofuge
- Protection antigriffiti permanente, les performances antigriffiti du produit ne sont pas altérées (*nettoyage et aspect visuel*) soumis à 10 cycles d'application/nettoyage.
- Excellente tenue dans le temps et aux UV
- Classement selon EN 1062-1 :
  - Pieri® Graffistop 2002 Protection Brillante : G2 E1 V2 W3 A0
  - Pieri® Graffistop 2002 Protection Mate : G3 E1 V2 W2 A0
- Classement suivant norme NFT 36-005 : famille 1 classe 6a2
- Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 Le procédé Pieri® Graffistop 2002 Protection a reçu la mention A+, meilleur classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

## DOMAINES D'APPLICATION

Application verticale intérieure et extérieure :

- Bétons bruts de décoffrage
- Bétons préfabriqués
- Bétons coulés en place.
- Bétons lisses
- Bétons matricés
- Prémurs
- Enduits hydrauliques
- Enduits de ragréage
- Mortiers

## INFORMATIONS INDICATIVES

Durée de vie

12 mois

## MODE D'EMPLOI

- L'application devra se faire par temps sec à température ambiante et du support comprise entre + 5 °C et + 35 °C et par vent faible ou nul.
- Lors de grandes variations de température, il convient de porter une attention particulière au point de rosée.
- La durée de vie moyenne en fonction de l'usage et donc sa tenue dans le temps est de 5 à 10 ans.
- Un essai préalable devra être réalisé avec la mise en œuvre retenue pour acceptation de l'aspect par le Maître d'Œuvre.

## Mise en oeuvre :

- Produit bi-composant, kit prédosé à mélanger avant utilisation.
- Le mélange des 2 composants doit être fait soigneusement à l'aide d'une perceuse munie d'une hélice en évitant de faire de la mousse.
- L'aspect final n'est obtenu qu'après séchage complet, soit 24 heures environ.
- Les performances sont développées après durcissement complet du film soit 8 jours environ.
- Pieri® Tool PU permet l'élimination des graffiti de toute nature. Il dissout rapidement les peintures de type aérosol même parfaitement sèches et n'altère pas Pieri® Graffistop 2002 Protection.

## Consommation :

S'applique au rouleau à poils de longueur comprise entre 6 et 12 mm ou par pistelage (pneumatique, airless ou HVLP) à raison de 10 à 18 m<sup>2</sup>/l selon la rugosité du support.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support (porosité) et de la technique de Mise en Œuvre (type de rouleau).

La teinte finale du produit peut être modifiée par l'état et la porosité du support et dépend du grammage déposé par couche. Il est donc nécessaire d'appliquer le produit de façon régulière pour obtenir un aspect uniforme.

Un essai préliminaire sur le support avec la mise en œuvre retenue permettra de valider la teinte finale.

**Conditionnement :**

Kit « Composant A + B » : 4 L

**PRÉCAUTIONS**

- Craint le gel.
- Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.