

**Chryso® Dem Elio L28 (Ex Elio M28)**Agent de Démoulage Différé  
Recyclé**DESCRIPTIF**

Agent de démoulage différé formulé à partir de matières premières recyclées

**BÉNÉFICES**

- Economique
- Performances éprouvées sur un large spectre d'applications

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Démoulage différé de béton ou mortier sur chantier ou en usine de préfabrication
- Adapté aux supports métalliques et bois, pour tout autre support, nous consulter
- Pour bétons et mortiers non étuvés ou étuvés jusqu'à 80 °C

**INFORMATIONS INDICATIVES**

<b>Nature du produit</b>	Liquide prêt à l'emploi
<b>Couleur</b>	Brun
<b>Durée de vie</b>	24 mois
<b>Densité (20°C)</b>	0,870 ± 0,020
<b>Point Eclair</b>	> 100 °C
<b>Viscosité cinématique mm<sup>2</sup>/s (20°C)</b>	23,0 ± 2,00

**MODE D'EMPLOI****Mise en oeuvre :**

Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, de préférence par pulvérisation.

La qualité de l'application influe directement sur l'aspect de parement.

**Pression de pulvérisation recommandée :** 3 à 5 bars

**Matériel recommandé pour la pulvérisation manuelle :**

Buse à jet plat - angle 80° à 110° - calibre 0067 à 015

Le choix du type de buse (angle et calibre) devra être adapté à la configuration des moules, aux conditions de température au process.

**Consommation :**

La consommation de ce produit dépend de la nature de coffrage et du procédé d'application. A titre indicatif, sur support non absorbant, elle est généralement de 50 à 80 m<sup>2</sup>/L

**Conditionnements :**

- Bidon de 5 L
- Bidon de 20 L
- Bidon de 60 L
- Fût de 215 L
- Varitainer de 1000 L
- Vrac

**PRÉCAUTIONS**

Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé. En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.