

Pieri® Solacir Medium P

Procédé Béton Ciré

Chryso
Béton
Décoratifs

29/04/2026

DESCRIPTIF

La poudre **Pieri® Solacir Medium P** est à base de liants hydrauliques. Elle constitue, une fois mélangée au Pieri® Solacir Polymer L, la couche finale du procédé Pieri® Solacir pour un aspect minéral.

BÉNÉFICES

- Excellent pouvoir d'adhérence au support
- Forte résistance à l'abrasion

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols privatifs et publics
- Supports en bois MDF (objets divers)
- Crédences

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc

MODE D'EMPLOI

- Pieri® Solacir Medium P constitue la couche finale du système Pieri® Solacir. Il est préconisé de l'appliquer en deux couches afin d'obtenir une surface uniforme, avec un aspect de surface « fermé » d'aspect taloché fin (non granuleux).
- Attention : la consommation peut légèrement varier selon l'outil de mise en œuvre utilisé.

Dosage :

Le dosage est de 0,8 L à 1 L de Pieri® Solacir Polymer L pour 2 kg de Pieri® Solacir Medium P.

Mise en oeuvre :

- Il existe différentes techniques pour appliquer la couche à base de poudre Pieri® Solacir Medium P.
- Raclette à manche : cette technique est parfaite pour traiter de grandes surfaces tout en travaillant debout.
- Lisseuse (fer, inox ou chrome selon l'aspect souhaité)
- Lisseuse caoutchouc Magic Trowel : la lisseuse souple à enduits permet de minimiser les brûlures cependant la consommation est plus élevée.
- Se référer au tutoriel de mise en œuvre du Pieri® Solacir pour plus de détails sur les mélanges et la mise en œuvre du produit.

Conditionnement :

- Seau de 5 kg
- Seau de 25 kg

Consommation :

- 400 à 625 g/m²/couche
- Deux couches : 1,25kg/m² au total

PRÉCAUTIONS**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.