

Chryso® Dem Clarol W33 (Ex Cire LM-33)

Agent de Démoulage Différé

DESCRIPTIF

Cire de démoulage en pâte pour l'obtention de parements béton de haute qualité

Chryso® Dem Clarol W33 forme sur le coffrage une mince couche cireuse résistant à la pluie et à la coulée du béton.

Chryso® Dem Clarol W33 favorise l'étalement du béton et son débullage en surface.

BÉNÉFICES

- Formulation spécifique pour le renforcement de la protection des moules contre la corrosion
- Excellente tenue à l'abrasion

DOMAINES D'APPLICATION

- Chryso® Dem Clarol W33 permet d'obtenir une facilité de démoulage remarquable et trouve son emploi pour toutes les pièces "difficiles" : cannelures, caissons, etc.
- Adapté à tous types de supports : contre-plaqué brut, stratifié ou vernis, bois, plastique, caoutchouc, polystyrène, acier.
- Pour bétons et mortiers non étuvés ou étuvés jusqu'à 80 °C
- Formulation spécifique pour le renforcement de la protection des moules contre la corrosion

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	Cire en pâte prête à l'emploi
Couleur	Blanc crème
Densité (20°C)	0,900 ± 0,020
Point Eclair	> 100 °C

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :

S'applique au chiffon, à l'éponge ou au balai à franges. Il est nécessaire de ne laisser qu'un film de produit sur le moule, de le "cirer".

Son point de fusion, de 35 °C environ, peut conduire à un ramollissement du produit en été, soit en emballage, soit sur moule. Ceci n'affecte en rien ses propriétés de démoulage.

Consommation :

La consommation de ce produit dépend de la nature de coffrage et du procédé d'application. A titre indicatif, sur support non absorbant, la consommation est de 120 m²/kg

Conditionnements :

- Seau de 4 kg
- Seau de 17 kg

PRÉCAUTIONS

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- Durée de vie : 24 mois

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.