



Chryso® Dem Ekla 30

Agent de Démoulage Différé
Emulsion d'huile végétale

DESRIPTIF

Agent de démoulage différé classifié Emulsion d'Huile Végétale selon la classification SYNAD 2019.

La couleur blanche de **Chryso® Dem Ekla 30** permet de visualiser les zones traitées. Ainsi, l'application d'huile est facilitée et régulière, sans risque de surdosage ni de sous-dosage.

Chryso® Dem Ekla 30 peut être utilisé pour le démoulage des bétons non étuvés ou étuvés.

BÉNÉFICES

- Elaboré à partir de constituants végétaux
- Bonne tenue à l'étuvage
- Formulé sans solvant

DOMAINES D'APPLICATION

- Démoulage différé de béton ou mortier en usine de préfabrication
- Adapté aux supports métalliques et bois, pour tout autre support nous consulter.
- Pour bétons et mortiers non étuvés ou étuvés jusqu'à 50 °C, au delà de cette température des tests de validation devront être réalisés afin de garantir la conformité aux exigences.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	Liquide prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Durée de vie	12 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Point Eclair	> 100 °C
Densité (20°C)	0,970 ± 0,020

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
Critère favorable Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :

Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, de préférence par pulvérisation.

La qualité de l'application influe directement sur l'aspect de parement.

Après application, Chryso® Dem Ekla 30 nécessite un temps d'évaporation d'environ 15 minutes, selon la température ambiante, avant mise en œuvre du béton ou mortier (évaporation de la phase aqueuse).

Pression de pulvérisation recommandée : 3 à 5 bars

Matériel recommandé pour la pulvérisation manuelle :

Buse à jet plat - angle 80° à 110° - calibre 0067 à 015

Le choix du type de buse (angle et calibre) devra être adapté à la configuration des moules, aux conditions de température au process.

Consommation :

La consommation de ce produit dépend de la nature de coffrage et du procédé d'application. A titre indicatif, sur support non absorbant, elle est généralement de 40 à 60 m²/L

Conditionnements :

- Bidon de 20 L
- Varitainer de 1000 L
- Vrac

PRÉCAUTIONS

Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé. Craint le gel.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.