

**Chryso® Dem Evia LYS (Ex Dem Lys)**Agent de Démoulage Immédiat  
Base végétale**DESCRIPTIF**

Agent de démoulage immédiat classifié Base Végétale selon la classification SYNAD 2019.

**Chryso® Dem Evia LYS** est formulé majoritairement à base de matières premières d'origine végétale.

**Chryso® Dem Evia LYS** agit en limitant les phénomènes de succion entre le béton et le moule, tout en préservant les surfaces de tout encrassement.

**BÉNÉFICES**

- Optimisé pour les applications de démoulage immédiat quelle que soit la complexité des moules
- Elaboré à partir de constituants végétaux

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Démoulage immédiat de béton en usine de préfabrication
- Adapté aux supports métalliques, pour tout autre support, nous consulter.

**INFORMATIONS INDICATIVES**

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nature du produit</b>                  | Liquide prêt à l'emploi                           |
| <b>Couleur</b>                            | Jaune clair                                       |
| <b>Durée de vie</b>                       | 24 mois                                           |
| <b>Biodégradable</b>                      | >60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F |
| <b>Densité (20°C)</b>                     | 0,870 ± 0,020                                     |
| <b>Point Eclair</b>                       | > 60 °C                                           |
| <b>Viscosité cinématique mm²/s (20°C)</b> | 16,0 ± 2,00                                       |

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

| CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE<br>Version 2019                                                                                                                                                 |                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>SÉCURITÉ FEU</b>                                                                                                                                                                                          |                         | 🔥   |
| <b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>                                                                                                                                                                          | <b>HYGIÈNE</b>          | 🔥🔥🔥 |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>COV</b>              | 🔥   |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>BIODÉGRADABILITÉ</b> | 🔥   |
|  Critère favorable  Critère défavorable |                         |     |

**MODE D'EMPLOI****Mise en oeuvre :**

Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, par pulvérisation.

La qualité de l'application influe directement sur l'aspect de parement.

**Pression de pulvérisation recommandée :** 3 à 5 bars

**Matériel recommandé pour la pulvérisation manuelle :**

Buse à cône creux - TX4 à TX5

Le choix du type de buse (profil de jet et calibre) devra être adapté à la configuration des moules, aux conditions de température et au process.

**Consommation :**

30 à 40 m²/L

**Conditionnements :**

- Bidon de 5 L
- Bidon de 20 L
- Bidon de 60 L
- Fût de 215 L
- Varitainer de 1000 L
- Vrac

**PRÉCAUTIONS**

Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé. En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.