

Chryso® Dem Aquarol 360Agent de Démoulage Différé
Emulsion d'huile de synthèse**DESCRIPTIF**

Agent de démoulage différé classifié Emulsion d'Huile de synthèse selon la classification SYNAD 2019

Chryso® Dem Aquarol 360 est formulé sans solvant.

Conçu pour résoudre les problèmes de décoffrage en usine de préfabrication et sur chantier, **Chryso® Dem Aquarol 360** est un agent de démoulage en émulsion innovant, qui conjugue les performances des huiles de synthèse avec les avantages des formulations aqueuses. Il offre une efficacité optimale tout en facilitant l'application.

BÉNÉFICES

- Haute qualité de parement
- Excellente mouillabilité
- Formulé sans solvant

DOMAINES D'APPLICATION

- Démoulage différé de béton ou mortier en usine de préfabrication et sur chantier
- Adapté aux supports métalliques, bois et compatible avec la plupart des supports synthétiques (caoutchouc, PU...) sous réserve d'un test préalable de compatibilité
- Pour bétons et mortiers non étuvés ou étuvés jusqu'à 50 °C, au delà de cette température des tests de validation devront être réalisés afin de garantir la conformité aux exigences.
- Bétons architectoniques

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	Liquide prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Densité (20°C)	0,920 ± 0,020
Point Eclair	> 100 °C

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	○
 Critère favorable  Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI**Mise en oeuvre :**

- Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, de préférence par pulvérisation.
- La qualité de l'application influe directement sur l'aspect de parement.
- Après application, Chryso® Dem Aquarol 360 nécessite un temps d'évaporation d'environ 15 minutes, selon la température ambiante, avant mise en œuvre du béton ou mortier (évaporation de la phase aqueuse).
- Mise en œuvre au pistolet pneumatique - buse 1,2 à 1,4 mm - pression 1,5 à 2,0 bar ou au pistolet HVLP

Consommation :

La consommation de ce produit dépend de la nature de coffrage et du procédé d'application. A titre indicatif, sur support non absorbant, elle est généralement de 40 à 70 m²/L.

Conditionnements :

- Bidon de 20 L
- Fût de 215 L
- Varitainer de 1000 L

PRÉCAUTIONS

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- Craint le gel.
- Stocker entre +5°C et +35°C, à l'abri du rayonnement solaire et de toute source de chaleur.
- Durée de vie : 12 mois

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.