

Chryso®Screed CLAW 20

Agent anti-pellicule de surface

DESRIPTIF

Chryso®Screed CLAW 20 est un produit prêt à l'emploi, dédié aux applications chapes et basé sur la technologie en rupture **Chryso®CLAW**. Chryso®Screed CLAW 20 est conçu pour réguler l'évaporation d'eau de la chape pendant sa prise (cure interne) et améliorer la cohésion de la chape à sa surface.

Les chapes présentent des aspects de surface nettement améliorés et de bons résultats d'adhérence. L'opération de ponçage pourra être limitée, voire supprimée. Cependant, il reste nécessaire de contrôler l'aspect de surface de la chape durcie afin de juger de la bonne efficacité du produit.

Le pouvoir de cure interne du **Chryso®Screed CLAW 20** contribue significativement à la réduction du retrait plastique de la chape dans laquelle il a été ajouté.

Chryso®Screed CLAW 20 n'a pas d'action sur le comportement de la chape à l'état frais ni sur ses performances mécaniques. Le temps de séchage de la chape n'est pas modifié. Chryso®Screed CLAW 20 est compatible avec les autres adjuvants et produits de traitement de surface Chryso pour chape.

BÉNÉFICES

- Technologie Chryso®CLAW brevetée
- Améliore la réduction du retrait plastique
- Améliore l'aspect de surface
- Élimine la pellicule de surface
- Permet d'obtenir une bonne adhérence sans ponçage
- Ne nécessite pas de produit de cure
- Améliore les performances de la chape (cohésion de surface & retrait)
- Adapté à toutes les solutions de chapes fluides ciment Cemfloor et Mobicem
- Dosage simplifié

DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes ciment

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc laiteux
Durée de vie	9 mois

SPÉCIFICATIONS

Extrait sec halogène	43,00 % ± 3,00
Teneur en ions Cl ⁻	≤ 0,100 %
Teneur en NA ₂ O équivalent	≤ 1,00 %
pH (20°C)	9,00 ± 1,00

MODE D'EMPLOI

- Additif liquide prêt à l'emploi.
- Ce produit doit être introduit dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée par des essais prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques et les facteurs d'ouvrabilité.

L'utilisation de Chryso®Screed CLAW 20 ne dispense pas du respect des règles de l'art en matière de mise en oeuvre des chapes. Se référer aux guides d'installation des chapes Cemfloor, Mobicem et Screedcem.

Dosage :

- Le dosage recommandé est de 1 à 2,5 L/m³ de chape.
- Il est courant de doser ce produit à 1 L/m³ cube.
- Ne pas doser dans la bascule à adjuvant

Mise en oeuvre :

- Dosage manuel : verser la solution Chryso®Screed CLAW 20 directement dans l'eau de gâchage
- Dosage automatique : Votre contact commercial Chryso ou Cemexa vous recommandera l'équipement de dosage spécifiquement adapté à Chryso®Screed CLAW 20
- Fonctionne pour les fabrications en centrale à béton et les centrales mobiles

Conditionnement :

- Bidon de 20 L
- Bidon de 60 L
- Fut de 215 L

PRÉCAUTIONS

- Agiter avant emploi
- Éviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.
- Stocker dans un endroit tempéré.
- Stocker à l'abri du gel.

Stocker dans son conditionnement d'origine.

IMPORTANT : Chryso®Screed CLAW 20 est sensible aux écarts de température et au cisaillement (par pompage par exemple). Le

Chryso® Screed CLAW 20

Agent anti-pellicule de surface

déphasage qui peut en résulter n'est pas préjudiciable aux performances du produit dans la chape. Il peut cependant perturber ou stopper les systèmes de dosage automatique standards. Votre contact Chryso ou Cemexa saura vous préconiser un système de dosage adapté.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.