FICHE TECHNIQUE

Pieri®Prelor Laz Mat

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

DESCRIPTIF

Pieri®Prelor Laz Mat est une lasure pour béton de parement permettant la mise en teinte des bétons bruts de décoffrage gris, blancs ou colorés ; préfabriqués ou coulés en place. La nature du produit, plus ou moins transparente, valorise les supports béton en atténuant leurs défauts (veinage, pommelage) et en leur conférant une protection antigraffiti.

Pieri®Prelor Laz Mat est un revêtement filmogène.

BÉNÉFICES

- Protection hydrofuge et oléofuge
- Protection antigraffiti permanente, les performances antigraffiti du produit ne sont pas altérées (*nettoyage et aspect visuel*) soumis à 10 cycles d'application/nettoyage.
- Excellente tenue dans le temps et aux UV
- Classement selon EN 1062-1 : G3 E2 V1 W3 A0
- Classement suivant norme NFT 36-005 : famille I classe 6a2
- Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 Le procédé Pieri®Prelor Laz Mat a reçu la mention A+, meilleur classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

Application verticale intérieure et extérieure :

- Bétons bruts de décoffrage
- Bétons préfabriqués
- Bétons coulés en place.
- Bétons lisses
- Bétons matricés
- Prémurs
- Enduits hydrauliques
- Enduits de ragréage
- Mortiers

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
% COV	≤ 34,10

• Liquide en phase aqueuse, ininflammable. • Produit bi-composant à mélanger (composant B dans A) – Rapport de mélange A/B pré-dosé en usine et non modifiable. • Classement suivant norme NF T 36-005 : famille I classe 6a2 (Teneur en COV selon la directive 2004-42/CE : Cat A/j - Contient max 34.1 g/L) • Durée de vie en pot après mélange : 2 heures à 20°C pour 4 litres de mélange. • Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage,

MODE D'EMPLOI

- L'application devra se faire par temps sec à température ambiante et du support comprise entre + 5 °C et + 35 °C et par vent faible ou nul. Lors de grandes variations de température, il convient de porter une attention particulière au point de rosée.
- La durée de vie moyenne en fonction de l'usage et donc sa tenue dans le temps est de 5 à 10 ans.
- Selon le DTU 59.1, en travaux extérieurs, les teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % sont admises sur tous supports ; les autres teintes sont à proscrire. La Luminance Y, pour des produits transparents de type « Lasure » va être liée à la couleur du béton, et à la couleur de la finition ainsi qu'à la quantité de produit appliqué. Chaque application étant unique, il est recommandé de faire un essai de mesure de la Luminance sur l'échantillon réalisé sur le chantier pour acceptation par les diverses parties.
- Un essai préalable devra être réalisé avec la mise en œuvre retenue pour acceptation de l'aspect par le Maître d'Œuvre.
- Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales (pente < 5 %) ou humides en permanence (ex. : fontaines).

Mise en oeuvre :

- Produit bi-composant, kit prédosé à mélanger avant utilisation (composant B dans A) – Rapport de mélange A/B pré-dosé en usine et non modifiable.
- Durée de vie en pot après mélange : 2 heures à 20°C pour 4,3 litres de mélange.
- Le mélange des 2 composants doit être fait soigneusement à l'aide d'une perceuse munie d'une hélice en évitant de faire de la mousse.
- Les supports doivent être âgés d'au moins trois semaines : secs, propres, et ils doivent présenter une surface saine et cohésive, donc être débarrassés des parties non adhérentes (poussières, efflorescences, produits organiques tels que produits de cure, peintures, résines…).
- Les supports doivent être conforme au DTU 59.1 et préparer selon les recommandations de celui-ci avant application du produit.
- Pour éviter les remontées capillaires, appliquer le système à partir de 15 à 20 cm du sol.
- L'aspect final n'est obtenu qu'après séchage complet, soit 24

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.gcpat.fr**
GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France Tél.:+ 33 (0)3 84 43 58 66

chryso SAINT-GOBAIN

Pieri®Prelor Laz Mat

mécaniquement après séchage. • Durée de vie 12 mois à compter de la date de fabrication à condition qu'il soit conservé en emballage d'origine fermé.

heures environ.
- Les performances sont développées après durcissement complet du film soit 8 jours environ.
- Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage, mécaniquement après séchage.
- Pieri® Tool PU permet l'élimination des graffiti de toute nature. Il dissout rapidement les peintures de type aérosol même parfaitement sèches et n'altère pas Pieri®Prelor Laz Mat

Consommation :
S'applique au rouleau adapté au produit à l'eau, à poils de longueur comprise entre 6 et 12 mm ou par pistolage (pneumatique, airless ou HVLP) en 1 ou 2 couches à raison de 7 à 12 m²/l chacune selon la rugosité du support.
Lorsque les performances antigraffiti du produit ne sont pas recherchées, le produit peut s'appliquer en une seule couche. Pour des performances antigraffiti optimales, l'application se fera en deux couches ; la seconde couche pouvant être en version incolore.
Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support (porosité) et de la technique de Mise en Œuvre (type de rouleau).
La teinte finale du produit peut être modifiée par l'état et la porosité du support et dépend du grammage déposé par couche. Il est donc nécessaire d'appliquer le produit de façon régulière pour obtenir un aspect uniforme.
Un essai préliminaire sur le support avec la mise en œuvre retenue permettra de valider la teinte finale.

Conditionnement :
- Kit "Composant A + B" : 4,3 L

PRÉCAUTIONS

- Craint le gel

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.gcpat.fr**
GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France Tél.:+ 33 (0)3 84 43 58 66