FICHE TECHNIQUE

CE

Chryso
Solutions
Béton

29/10/2026

CHRYSO®Plast Alpha 15

Entraîneur d'air
Spécial Préfabrication légère

DESCRIPTIF

CHRYSO®Plast Alpha 15 est une formulation spécialement mise au point pour la fabrication de bétons secs, en démoulage immédiat. Il est particulièrement adapté à la fabrication des blocs et hourdis. Par son pouvoir dispersant, CHRYSO®Plast Alpha 15 améliore l'hydratation du ciment, les résistances mécaniques sont plus importantes.

La mise en place dans les moules des bétons adjuvantés avec CHRYSO®Plast Alpha 15 est favorisée : le temps de cycle est diminué. Les produits après démoulage immédiat montrent des surfaces bien fermées, d'aspect mouillé. La tenue des pièces est améliorée.

DOMAINES D'APPLICATION

- Entrevous
- Tous types de ciments
- Blocs
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	9 mois

SPÉCIFICATIONS

Extrait sec halogène	8,50 % ± 0,80
Teneur en ions Cl^-	≤ 0,100 %
Teneur en NA_2O équivalent	≤ 1,50 %
Densité (20°C)	1,040 ± 0,010
pH (20°C)	8,50 ± 2,50
Extrait sec (EN 480-8)	8,70 % ± 0,800

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

MODE D'EMPLOI

- Ce produit est totalement miscible à l'eau.
- Ce produit doit être incorporé préalablement à l'eau de gâchage.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques et le process industriel.

Dosage :
0.2 à 1.0 kg pour 100 kg de ciment. Il est courant de doser ce produit à 0.4 % par rapport au poids de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN