FICHE TECHNIQUE

Chryso
Solutions
Béton

30/10/2026

CHRYSO®Jet 910 AF

Accélérateur de prise sans alcalins pour bétons projetés
Alcali Free

DESCRIPTIF

CHRYSO®Jet 910 AF est un raidisseur pour béton spécialement utilisé dans la projection par voie humide. CHRYSO®Jet 910 AF est un raidisseur sans alcalins. CHRYSO®Jet 910 AF provoque une perte de slump brutale et un effet de thixotropie au moment de sa projection.

La réaction avec les particules de ciment est immédiate. Les pertes liées au rebond sont mimimisées et les résistances mécaniques se développent trés rapidement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton projeté

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune paille
Durée de vie	6 mois
pH (20°C)	3,00 ± 1,00

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl^-	≤ 0,100 %
Teneur en NA_2O équivalent	≤ 1,00 %
Densité (20°C)	1,340 ± 0,030

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- CONF01

MODE D'EMPLOI

- Adjuvant liquide prêt à l'emploi.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques et le process industriel.

Le CHRYSO®Jet 910 AF est introduit grâce à une pompe asservie, de préférence dans l'air qui est ajouté à la buse.

Dosage :
Entre 4 et 10 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Un stockage prolongé peut nécessiter une agitation avant emploi. CHRYSO vous indiquera le matériel le plus adéquat à cette agitation.

CHRYSO®Jet 910 AF doit être stocké dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur, hors gel, entre 15°C et 40°C. La consultation des fiches de données de sécurité est indispensable avant toute utilisation de CHRYSO®Jet 910 AF.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN