FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

CHRYSO® Decap

Décapant Béton

DESCRIPTIF

CHRYSO® Decap est un produit concentré acide qui désagrège les mortiers, les bétons et les laitances de ciment. CHRYSO® Decap solubilise le liant de ces matériaux qui se désenrobent et s'éliminent par lavage.

CHRYSO® Decap contient des passivants qui évitent toute attaque des surfaces métalliques.

DOMAINES D'APPLICATION

- Elimination des salissures de ciment
- Nettoyage de finition des bétons lavés
- Elimination des laitances superficielles
- Nettoyage des aciers revêtus (banches et coffrages métalliques, bétonnières, trémies et cuves de transport des bétons, outils), pour éliminer les adhérences de béton et mortiers durcis

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Incolore à jaune
Durée de vie	30 mois
Densité (20°C)	1,170 ± 0,010
pH (20°C)	2,00 ± 0,00

MODE D'EMPLOI

#stDécapage superficiel des bétons :st# Passer une couche de produit pur avec un pinceau sur la surface à décaper. Laisser l'attaque se produire (10 minutes), puis rincer largement à l'eau. Pour de très faibles attaques, diluer CHRYSO® Decap avec 1 ou 2 parties d'eau. #stNettoyage de matériel :st# Faire tremper le matériel souillé dans un bain contenant CHRYSO® Decap pur ou éventuellement dilué dans 1 ou 2 parties d'eau (suivant la vitesse d'attaque désirée). Laisser tremper le temps voulu pour que le béton se désagrège. Lorsque l'attaque du béton est assez prononcée, retirer les pièces, gratter les restes de béton et rincer à l'eau. En bétonnière, on peut verser CHRYSO® Decap pur pour provoquer un début d'attaque rapide, puis 1 ou 2 parties d'eau de manière à diluer les sels dissouts.

Consommation :

250 à 400 g/m² selon la profondeur d'attaque souhaitée.

PRÉCAUTIONS

Durée de vie : 24 mois en emballage fermé.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN