FICHE TECHNIQUE

Chryso Solutions Béton

29/10/2026

CHRYSO®EasyDrain SR30

Renforceur pour béton drainant

DESCRIPTIF

La technologie **CHRYSO®EasyDrain** est dédiée à la réalisation de bétons drainants. Elle permet :

- de faciliter leur mise en place
- d'obtenir des résultats de perméabilité, de résistance et d'aspect conformes aux performances visées
- d'optimiser la formulation des bétons drainants en fonction de leur usage et des règlementations en vigueur

CHRYSO®EasyDrain SR30 lubrifie le béton et prolonge son ouvrabilité.

CHRYSO®EasyDrain SR30 améliore significativement la facilité de mise en place : la quantité d'eau nécessaire est optimisée.
CHRYSO®EasyDrain SR30 permet d'obtenir un béton homogène.
CHRYSO®EasyDrain SR30 permet une hydratation progressive et homogène du béton : la cure et l'hydratation du liant sont améliorées.
CHRYSO®EasyDrain SR30 réduit le risque de fissuration et de déchaussement des granulats.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons drainants

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc cassé - beige clair
Densité (20°C)	2,550 ± 0,200

MODE D'EMPLOI

CHRYSO®EasyDrain SR30 est conditionné en doses hydrosolubles prêtes à l'emploi.
CHRYSO®EasyDrain SR30 doit être ajouté sur le tapis convoyeur à granulats ou bien dans le skip.
Lorsque les températures excèdent 20°C, le renforceur **CHRYSO®EasyDrain SR30** doit être utilisé en combinaison avec le stabilisateur **CHRYSO®EasyDrain S22**. (Consulter la fiche technique du **CHRYSO®EasyDrain S22** pour de plus amples informations)
Dans le cas de transport inférieur à 20 mn, il est recommandé de faire agiter le béton par le camion toupie à vitesse rapide pendant 5 mn, sous centrale ainsi qu'avant vidange sur chantier.
Dosage :
1 dose de 2kg par m3 de béton drainant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas diluer dans l'eau.
- Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.
- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN