FICHE TECHNIQUE

Chryso Solutions Béton

29/10/2026

CHRYSO®EasyDrain S22

Stabilisateur pour béton drainant

DESCRIPTIF

La technologie **CHRYSO®EasyDrain** est dédiée à la réalisation de bétons drainants. Elle permet :

- de faciliter leur mise en place
- d'obtenir des résultats de perméabilité, de résistance et d'aspect conformes aux performances visées
- d'optimiser la formulation des bétons drainants en fonction de leur usage et des règlementations en vigueur

CHRYSO®EasyDrain S22 contrôle les réactions d'hydratation. Il permet d'étendre la fenêtre d'ouvrabilité du béton.

Ce stabilisateur a été conçu spécifiquement pour les bétons drainants. Il est donc parfaitement adapté aux bétons à faible fluidité.

CHRYSO®EasyDrain S22 est un régulateur de maintien, ce qui permet les étapes de transport et de mise en place du béton.

Le stabilisateur **CHRYSO®EasyDrain S22** doit être utilisé en combinaison avec le renforceur **CHRYSO®EasyDrain SR30**. (pour plus d'informations, merci de consulter la fiche technique du **CHRYSO®EasyDrain SR30**)

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc cassé - beige clair
Durée de vie	12 mois
Densité (20°C)	2,560 ± 0,200

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl^-	≤ 0,100 %
Teneur en NA_2O équivalent	≤ 10,00 %

MODE D'EMPLOI

CHRYSO®EasyDrain S22 est conditionné en doses hydrosolubles prêtes à l'emploi.

CHRYSO®EasyDrain S22 doit être ajouté sur le tapis convoyeur à granulats ou bien dans le skip.

Dans le cas de transport inférieur à 20 mn, il est recommandé de faire agiter le béton par le camion toupie à vitesse rapide pendant 5 mn, sous centrale ainsi qu'avant vidange sur chantier.

Dosage :

Il est commun d'utiliser 1 dose de 1 kg par m3 de béton drainant pour des températures de bétonnage supérieures à 20°C, en complément d'1 dose de 2kg de **CHRYSO®EasyDrain SR30**.

Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels pour s'adapter aux conditions locales.

0.2 à 1.0 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas diluer dans l'eau.
- Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.
- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN