FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

Pieri®Solacir Medium P

Procédé Béton Ciré

DESCRIPTIF

La poudre **Pieri®Solacir Medium P** est à base de liants hydrauliques. Elle constitue, une fois mélangée au Pieri®Solacir Polymer L, la couche finale du procédé Pieri®Solacir pour un aspect minéral.

BÉNÉFICES

- Excellent pouvoir d'adhérence au support
- Forte résistance à l'abrasion

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols privatifs et publics
- Supports en bois MDF (objets divers)
- Crédences

INFORMATIONS INDICATIVES

MODE D'EMPLOI

- Pieri®Solacir Medium P constitue la couche finale du système Pieri®Solacir. Il est préconisé de l'appliquer en deux couches afin d'obtenir une surface uniforme, avec un aspect de surface « fermé » d'aspect taloché fin (non granuleux).
- Attention : la consommation peut légèrement varier selon l'outil de mise en œuvre utilisé.

Dosage :
Le dosage est de 0,8 L à 1 L de Pieri®Solacir Polymer L pour 2 kg de Pieri®Solacir Medium P.

Mise en oeuvre :

- Il existe différentes techniques pour appliquer la couche à base de poudre Pieri®Solacir Medium P.
- Raclette à manche : cette technique est parfaite pour traiter de grandes surfaces tout en travaillant debout.
- Lisseuse (fer, inox ou chrome selon l'aspect souhaité)
- Lisseuse caoutchouc Magic Trowel : la lisseuse souple à enduits permet de minimiser les brûlures cependant la consommation est plus élevée.
- Se référer au tutoriel de mise en œuvre du Pieri®Solacir pour plus de détails sur les mélanges et la mise en œuvre du produit.

Conditionnement :

- Seau de 5 kg
- Seau de 25 kg

Consommation :

- 400 à 625 g/m^2/couche
- Deux couches : 1,25kg/m^2 au total

PRÉCAUTIONS

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.gcpat.fr**
GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France Tél.:+ 33 (0)3 84 43 58 66

chryso SAINT-GOBAIN