FICHE TECHNIQUE

CHRYSO®RenoPrint L

Chryso
Béton
Décoratifs

29/10/2026

DESCRIPTIF

Le liant CHRYSO®RenoPrint L est une formulation spéciale de liants polymères phase aqueuse, prêt à l'emploi.

CHRYSO®RenoPrint L constitue un des composants du procédé CHRYSO®RenoPrint.

BÉNÉFICES

Confère au procédé CHRYSO®RenoPrint des performances d'adhésion, de flexibilité et d'abrasion.

DOMAINES D'APPLICATION

A mélanger à la poudre CHRYSO®RenoPrint P-Blanc.
Se mélange aussi à la poudre CHRYSO®TextureTop P2.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :
Le CHRYSO®RenoPrint L est à mélanger avec la poudre CHRYSO®RenoPrint P – Blanc
Mélanger la poudre CHRYSO®RenoPrint P - Blanc avec le CHRYSO®RenoPrint L et la dose de CHRYSO®Color Print de la couleur choisie.
=> 3,5 à 4,3 litres de CHRYSO®RenoPrint L pour 25kg de poudre CHRYSO®RenoPrint P - B
Cette consommation varie en fonction des CHRYSO®Color Print utilisés :

- CHRYSO®Color Print 250gr = 3,5 à 4 Litres de CHRYSO®RenoPrint L
- CHRYSO®Color Print 500gr = 4,3 litres de CHRYSO ®RenoPrint L

Protection : Protéger la surface selon les recommandations du DTU 13.3.
Se rapprocher de CHRYSO pour connaitre la gamme de produits de protection admis sur les procédés CHRYSO®RenoPrint et CHRYSO®Texture Top.

PRÉCAUTIONS

- La durée de vie s'applique uniquement au produit stocké dans son emballage d'origine.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Stocker à l'abri du gel.

Ne pas laisser le produit exposé au soleil.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.betondeco.fr**
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

chryso SAINT-GOBAIN