FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

Pieri®Relief

Renforceur de relief

DESCRIPTIF

Le renforceur de relief **Pieri®Relief** permet d'accentuer les reliefs sur les bétons imprimés.

BÉNÉFICES

- Application facile, sans solvant
- Permet de corriger un contraste ou d'ajouter une couleur au relief
- Un large choix de couleurs

Coloris



INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Selon nuancier

PRÉCAUTIONS

- Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert
- Stocker à l'abri de l'humidité.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

CHRYSO®Relief peut également être utilisé dans le cadre du procédé de CHRYSO®Duraprint, CHRYSO®RenoPrint & CHRYSO®ProSkin.

MODE D'EMPLOI

- Réaliser des essais sur un fond blanc (ex: couvercle en plastique) afin d'ajuster la couleur avant de l'appliquer.
- Des mélanges sont possibles afin d'obtenir des contrastes variés.

Mise en oeuvre :

- Diluer la poudre Pieri®Relief à raison de 2 cuillères à soupe pour 5 L d'eau.
- Remplir un pulvérisateur équipé d'une buse conique ou éventail et veiller à toujours bien agiter avant de pulvériser (la poudre au repos risque de sédimenter au fond du pulvérisateur).
- Répartir uniformément le Pieri®Relief sur toute la surface à traiter, laisser sécher puis vernir.
- Si le résultat n'est pas assez contrasté, il est possible de refaire une application de Pieri®Relief jusqu'à obtenir la tonalité désirée (en augmentant éventuellement la dose de poudre dans l'eau).
- Si au contraire il y a trop de quantité (couleur trop foncée) laver le surplus avec une mono brosse équipée d'un pad, rouge ou blanc ou bien d'une brosse nylon douce.
- Si Pieri®Relief a été appliqué au-delà de la saturation de la surface, il sera nécessaire de nettoyer le surplus de produit afin d'éviter des décollements.

Conditionnement :

- Seau de 750 g

Consommation :

- 150 m^2 à 500 m^2/seau de 750 g

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.betondeco.fr**
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

chryso SAINT-GOBAIN