FICHE TECHNIQUE

Chryso Solutions Béton

30/10/2026

CHRYSO®Fuge B5

Hydrofuge de masse

DESCRIPTIF

CHRYSO®Fuge B5 confère aux mortiers et bétons une forte résistance aux remontées d'eau par absorption capillaire.Les fines particules hydrophobes qui le constituent obstruent les capillaires du milieu et s'opposent à la pénétration de l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- Bassins
- Bétons de fondation coulés sous la nappe phréatique
- Cuves
- Réservoirs
- Bétons en contact avec l'eau

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc cassé
Durée de vie	18 mois

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl^-	≤ 0,100 %
Teneur en NA_2O équivalent	≤ 1,00 %

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

MODE D'EMPLOI

Ce produit est conditionné en sachets hydrosolubles de 1kg et doit être incorporé directement dans le malaxeur.
L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais de convenance prenant en compte les caractéristiques rhéologiques et les performances mécaniques souhaitées pour le béton. Il est notamment recommandé de vérifier la teneur en air du béton lors de ces essais.

Dosage :

Il est courant de doser ce produit à 0,8 % du poids du ciment.
0.3 à 4.5 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

Ce produit doit être conservé au sec dans un contenant hermétiquement fermé. En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com