FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

29/10/2026

# SIBEXTREME COMP B S28

Catalyseur – Composant B
Procédé SIBEXTREME AG STYLE

## DESCRIPTIF

Le **Composant B S28** est le catalyseur du procédé **SIBEXTREME AG STYLE**. Mélangé à sa poudre et agrégats, il permet d'obtenir des sols décoratifs intérieurs de finition Terrazzo.




## INFORMATIONS INDICATIVES

| | |
|---|---|
| **Durée de vie** | 12 mois |

## MODE D'EMPLOI

**Mise en oeuvre :**
1. Préparation de votre zone de stockage et de préparation des mélanges
2. Homogénéisation du mélange
3. Peser la quantité nécessaire de Composant BS28
4. Suivre le protocole du procédé SIBEXTREME AG SYTLE

**Matériel :**
Mélangeur électrique

**Consommation :**
18 à 20% du mélange [poudre + agrégats]
> Pour 1m² sur 12mm : 10,5kg de poudre + 15,8kg d'agrégats + 5,8L de Composant B S28
Densité : 1,22 +/- 0,02

## PRÉCAUTIONS

1. Attention, ce produit est corrosif
2. Veuillez à bien homogénéiser le seau avant utilisation

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.betondeco.fr**
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets



chryso SAINT-GOBAIN