FICHE TECHNIQUE

Chryso Solutions Béton

29/10/2026

Chryso®Care P302 (Ex Tool P302)

Agent de protection anti-adhérent
Recyclé

DESCRIPTIF

Agent de protection anti-adhérent classifié Recyclé selon la classification SYNAD 2019.

Chryso®Care P302 facilite le nettoyage des surfaces exposées aux bétons et mortiers ainsi qu'aux projections de laitance.

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection de toute surface métallique en contact avec le ciment, béton ou mortier: malaxeurs, matériel roulant, outillage, moules.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	Liquide prêt à l'emploi
Couleur	Jaune à orange
Densité (20°C)	0,840 ± 0,020
Point Eclair	> 100 °C
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	13,0 ± 3,00

/ • Prêt à l'emploi • Couleur : jaune à orange. Le produit est susceptible de présenter des variations de teinte ne remettant pas en cause la conformité du produit et ses performances. • Densité à 20° C : 0,84 ± 0,02 • Viscosité à 20 ° C : 13 ± 3 cSt • Point éclair : > 100° C (Méthode Coupelle fermée en °C à 101,3 kPa)) • WGK = 1 • COV < 1g/L

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
Version 2019

SÉCURITÉ FEU		💧○
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	**HYGIÈNE**	○○○○
	COV	○
	BIODÉGRADABILITÉ	○

💧 Critère favorable ○ Critère défavorable

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :
Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, de préférence par pulvérisation avant utilisation du matériel ou après son nettoyage.

Pression de pulvérisation recommandée : 3 à 4 bars

Matériel recommandé pour la pulvérisation : Buse à jet plat - calibre 01 à 015

Consommation :
25 à 40 m²/L

Conditionnements :
- Bidon de 20 L
- Fût de 215 L
- Varitainer de 1000 L
- Vrac

PRÉCAUTIONS

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- Durée de vie : 24 mois

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.gcpat.fr**
GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France Tél.:+ 33 (0)3 84 43 58 66

chryso SAINT-GOBAIN