FICHE TECHNIQUE

Pieri®VBA RB (Ex DPL RB 2002)

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

DESCRIPTIF

Pieri®VBA RB est un désactivant de chantier pour reprise de bétonnage en phase aqueuse.
Il se pulvérise sur béton frais et agit en retardant la prise de la surface du béton

Pieri®VBA RB permet de révéler les granulats des béton. La surface obtenue est rugueuse et favorise l'adhérence du béton coulé ultérieurement contre elle.

DOMAINES D'APPLICATION

- Reprises de bétonnage d'ouvrages massifs : ponts, barrages, centrales nucléaires…

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Densité (20°C)	1,030 ± 0,020
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	7,0 mm²/s (cst) ± 0,00

Couleur marron clair
Viscosité : < 7 cSt (Coupe ISO 2431 N°3 à 20°C).
Densité : 1,03 ± 0,02.
Durée de Vie : 18 mois en emballage d'origine fermé.
Buse recommandée : Buse Pieri® X18 (Ø = 2 mm).

MODE D'EMPLOI

- Ne s'applique que sur le béton frais, pas sur les parties coffrantes.

Dosage :

- Liquide prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Consommation : 4 m²/L
- La pulvérisation doit conduire à un recouvrement uniforme du béton.

Mise en oeuvre :

- Agiter avant chaque utilisation
- La pulvérisation de Pieri®VBA RB doit être réalisée sur un béton frais, dès que possible après la mise en place.
- Appliquer de façon uniforme par pulvérisation (Buse Spray System TX 18 (Ø = 2 mm) , pression de 2/4 bars).
- En cas de pluie, il est possible de le recouvrir à l'aide d'une bâche plastique.
- Le lavage des bétons ainsi retardés doit être exécuté le lendemain au plus tard à l'aide d'un surpresseur à eau froide suivi d'un rinçage à l'eau pression du réseau jusqu'à écoulement d'eau claire.

Matériel :

- Pulvérisateur avec buse adaptée
- Surpresseur à eau froide

Consommation :

Conditionnement

- Bidon 5 L
- Bidon de 22 L

PRÉCAUTIONS

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- Craint le gel
- Stockage des produits dans un endroit tempéré

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.gcpat.fr**
GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France Tél.:+ 33 (0)3 84 43 58 66

chryso SAINT-GOBAIN